

Mäntysahatavarasta valmistettujen E.T. paneelien ja lattialautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset

LAATUKRITEERIT			
MÄNTY	EM (erikoisluokan mänty)	VM (vähäoksainen mänty)	TM (terveoksainen mänty)
<b>Halkeamat</b>	Sallitaan yksittäisiä, enint. 0,5 mm leveitä hiushalkemia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 15% laudan pituudesta.	Sallitaan yksittäisiä, enint. 0,5 mm leveitä hiushalkemia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 15% laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päättypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä.	Sallitaan yksittäisiä, enint. 0,5 mm leveitä hiushalkemia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 25% laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päättypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä.
<b>Lylyt</b>	Sallitan lylyt ainoastaan siinä määrin, että kappaleiden kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous 20 mm kahden metrin matkalla.	Sallitan lyly ainoastaan siinä määrin, että kappaleiden kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous 20 mm kahden metrin matkalla.	Sallitan lyly ainoastaan siinä määrin, että kappaleen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous 20 mm kahden metrin matkalla.
<b>Pihkakolot</b>	Ei sallita.	Sallitaan pieniä pihkakoloja vähäisissä määrin. (yksittäinen pihkakolo enint. 20 mm, yhteenlaskettu pituus enint. 40 mm yhden metrin matkalla) Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.	Sallitaan pieniä pihkakoloja vähäisissä määrin. (yksittäinen pihkakolo enint. 20 mm, yhteenlaskettu pituus enint. 40 mm yhden metrin matkalla) Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
<b>Sydänjuovat</b>	Ei sallita.	Ei sallita.	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä.
<b>Korot ja kaarnarosot</b>	Sallitaan enintään 8 mm:n suuruisia koroja ja kaarnarosoja. Ne lasketaan mukaan oksasummaan.	Sallitaan enintään 15 mm:n suuruisia koroja ja kaarnarosoja ja ne lasketaan mukaan oksasummaan.	Sallitaan enintään 15 mm:n suuruisia koroja ja kaarnarosoja ja ne lasketaan mukaan oksasummaan.
<b>Oksalohkeamat</b>	Ei sallita.	Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm suuruisia oksalohkeamia kahden metrin matkalla. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia. Lattialaudassa ei sallita oksalohkeamia.	Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm suuruisia oksalohkeamia kahden metrin alueella. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia.
<b>Oksat</b>	Sallitaan kaksi enintään enintään 8 mm suuruista kiinteää (kuivaa) oksaa.	Sallitaan kaksi, enintään 15 mm suuruista ja kolme enintään 10 mm suuruista kiinteää (kuivaa) oksaa.	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 1/3 laudan leveydestä. Oksien tulee olla kiinteitä ja tuoreen värisiä.
<b>Oksanreiät</b>	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
<b>Laho</b>	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
<b>Paikat</b>	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
<b>Sinistymä</b>	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
<b>Värivika</b>	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.

Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän kappaleen oksaisimmalla 1 m:n pituisella osalla.

Kiinteitä oksia voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.