

Mäntysahatavarasta valmistettujen E.T. paneelien näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset

LAATUKRITEERIT			
MÄNTY	EM (erikoisluokan mänty)	VM (vähäoksainen mänty)	TM (terveoksainen mänty)
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enint. 0,5 mm leveitä hiushalkemia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 15% laudan pituudesta.	Sallitaan yksittäisiä, enint. 0,5 mm leveitä hiushalkemia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 15% laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä.	Sallitaan yksittäisiä, enint. 0,5 mm leveitä hiushalkemia, joiden yhteenlaskettu pituus on enint. 25% laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä.
Lylyt	Sallitan lylyt ainoastaan siinä määrin, että kappaleiden kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous 20 mm kahden metrin matkalla.	Sallitan lylyt ainoastaan siinä määrin, että kappaleiden kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous 21 mm kahden metrin matkalla.	Sallitan lylyt ainoastaan siinä määrin, että kappaleen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous 22 mm kahden metrin matkalla.
Pihkakolot	Ei sallita.	Sallitaan pieniä pihkakoloja vähäisissä määrin. (yksittäinen pihkakolo enint. 20 mm, yhteenlaskettu pituus enint. 40 mm yhden metrin matkalla) Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.	Sallitaan pieniä pihkakoloja vähäisissä määrin. (yksittäinen pihkakolo enint. 20 mm, yhteenlaskettu pituus enint. 40 mm yhden metrin matkalla) Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sydänjuovat	Ei sallita.	Ei sallita.	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enint. 50 % laudan leveydestä.
Korot ja kaarnarosot	Sallitaan enintään 8 mm:n suuruisia koroja ja kaarnarosoja. Ne lasketaan mukaan oksasummaan.	Sallitaan enintään 15 mm:n suuruisia koroja ja kaarnarosoja ja ne lasketaan mukaan oksasummaan.	Sallitaan enintään 15 mm:n suuruisia koroja ja kaarnarosoja ja ne lasketaan mukaan oksasummaan.
Oksalohkeamat	Ei sallita.	Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm suuruisia oksalohkeamia kahden metrin matkalla. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia. Lattialaudassa ei sallita oksalohkemaia.	Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm suuruisia oksalohkeamia kahden metrin alueella. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia.
Oksat	Sallitaan kaksi enintään enintään 8 mm suuruista kiinteää (kuivaa) oksaa.	Sallitaan kaksi, enintään 15 mm suuruista ja kolme enintään 10 mm suuruista kiinteää (kuivaa) oksaa.	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 1/3 laudan leveydestä. Oksien tulee olla kiinteitä ja tuoreen värisiä.
Oksanreiät	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Laho	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Paikat	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.
Värivika	Ei sallita.	Ei sallita.	Ei sallita.

Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän kappaleen oksaisimmalla 1 m:n pituisella osalla.

Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.